


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH SENDVIČOVÝCH PANELŮ „ARPANEL“

NR DWU/CH PIR/01/2025/CZ

1	Jméno, registrované obchodní jméno adresa výrobce	Adamietz Sp. z o.o. 47 – 100 Strzelce Opolskie, Polsko ul. Braci Prankel 1
2	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	SENDVIČOVÉ PANELY ARPANEL CH 120 PIR, CH 140 PIR, CH 160 PIR, CH 200 PIR s jádrem z polyisokyanurátové pěny
3	Zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací	Samonosné tepelně izolační sendvičové panely s kovovým pláštěm určené pro použití v pozemním stavitelství jako vnitřní nebo vnější stěny a stropy.
4	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků	Systém 3
5	Číslo harmonizované normy	PN-EN 14509:2013 - 12
6	Zkoumané subjekty zapojené do výzkumu typu výrobku	- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ve Varšavě Notifikovaný organ č. 1488 - IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden Notifikovaný organ č. 2457 - Fires s.r.o. Batizovce Notifikovaný organ č. 1396
7	Deklarované parametry.	Příloha č.1

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem


Jarosław Łoś
Prokurent

Strzelce Opolskie, 31.03.2025

Příloha 1 k prohlášení o vlastnostech č. DWU/CH PIR/01/2025/CZ

Tloušťka panelu [mm]		120	140	160	200	
Rozměrové tolerance		± 2 %				
Váha [kg/m²]		12,6	13,4	14,2	15,7	
Hustota jádra PIR [kg/m³]		40±3				
Jakost ocele		S280GD+Z; S250GD+Z; S220GD+Z				
Typ ochrany proti korozi		SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HDX, PVDF, PUR/PA				
Tloušťka plechů [mm]		Vnější strana: 0,5 - 0,7		Vnitřní strana: 0,4 – 0,7		
Profilace		Vnější strana: G, L, M8, M14, M30		Vnitřní strana: G, L, M20		
Pevnost v tahu kolmo f _{ct} [kPa]		100	98	95	90	
Pevnost v tlaku f _{cc} [kPa]		100	100	100	100	
Chování při namáhání smykem f _{cv} [kPa]		120	113	105	90	
Příčný modul pružnosti G _c [MPa]		3,1	2,9	2,7	2,3	
Součinitel tečení		t= 2.000 h	3,0			
		t= 100.000 h	5,0			
Únosnost [MPa]	V rozpětí	vnější strana	M8/M14:195 M30: 184 L:134 G:63	M8/M14:195 M30: 176,5 L:129 G:61	M8/M14:195 M30: 169 L:124 G:60	M8/M14:195 M30: 154 L:113 G:57
		vnější strana T>80°C	M8/M14:158 M30: 149 L:109 G:51	M8/M14:158 M30: 143 L:105 G:50	M8/M14:158 M30: 137 L:101 G:49	M8/M14:158 M30: 125 L:92 G:46
		vnitřní strana	L:134 G:63 M20:184	L:129 G:62 M20:177	L:124 G:60 M20:169	L:113 G:57 M20:154
	U středové podpory	vnější strana	M8/M14:137 M30: 129 L:90 G:44	M8/M14:132 M30: 119,8 L:85 G:42	M8/M14:127 M30: 110,5 L:79 G:39	M8/M14:117 M30: 89,5 L:68 G:34
		vnější strana T>80°C	M8/M14:111 M30: 104 L:73 G:36	M8/M14:107 M30: 96,8 L:69 G:34	M8/M14:103 M30: 89,5 L:64 G:32	M8/M14:95 M30: 75 L:55 G:28
		vnitřní strana	L:114 G:54 M20:133	L:108 G: 52 M20:123	L:102 G:50 M20:113	L:90 G:46 M20:92
	korekční faktory vzhledem k tloušťce plechu		t=0,6 mm pro M8/14: 0,85 pro M20/M30: 0,83 pro L: 0,84 t=0,7 mm pro M8/14:0,76 pro M20/M30:0,74 pro L: 0,75			
	Součinitel tepelné vodivosti λ _D [W/m*K]		0,022			
	Součinitel prostupu tepla U _{d,s} [W/m²*K]		0,18	0,16	0,14	0,11
	Reakce na oheň		B-s1,d0			
Odolnost proti ohni*	Vertikální	E 30 / EI 30			E 60 / EI 45 / EW 60	
	Horizontální	E 30 / EI 30 / EW 30			E 45 / EI 45 / EW 45	
	Strop	EI 30 (a←b)				
Vodotěsnost [třída]		A				
Vzduchová propustnost	kladný tlak	C = 0,2630; n = 0,5313				
	záporný tlak	C = 0,0227; n = 0,4764				
Schopnost hlukové izolace R _w (C, C _{tr}) [dB]		24 (-2;-4)				
Zvuková pohltivost α _w		0,15				
<u>Dodatečné parametry, které nejsou zahrnuty v seznamu charakteristik podle normy PN-EN 14509:</u>						
Charakteristika		Vlastnosti				
Rozšiřování ohně		NRO				
λ _{design} [W/m²K] (0°C)		0,021				
U _{d,s} [W/m²K] (0°C)		0,17	0,15	0,13	0,10	

* Platí pro použití panelů jako stěny. Podmínky použití podle klasifikace.